

# Vistamaxx™ Performance Polymer 3000

## Propylene Elastomer

### 产品说明

威达美 3000 主要由全同立构丙烯的重复单体与无规分布的乙烯组成，生产工艺采用埃克森美孚专有的茂金属催化剂技术。它具有适度的弹性，易于加工，并且与多种烃基聚合物相容。它以自由流动颗粒的形式供应。

### 关键特性

- 适用于需要良好耐久性和机械性能的各种薄膜、片材和共混改性应用。
- 与传统或茂金属 PP 和 PE 具有优异的粘合性能。
- 优异的弹性、韧性和透明性。
- 用作共挤结构的热封层时具有很低的起封温度和很高的热封强度。
- 优异的耐化学性和长期耐老化性。
- 符合 RoHS 规范。

### 总览

|                   |  |   |  |
|-------------------|--|---|--|
| 供货地区 <sup>1</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>北美洲</li> <li>非洲和中东</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>拉丁美洲</li> <li>欧洲</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>亚太地区</li> </ul>               |
| 应用                | <ul style="list-style-type: none"> <li>吹膜</li> <li>挤压片材</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>聚丙烯 (PP)/热塑性烯烃共混物 (TPO) 改性</li> <li>流延膜</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>压延片材</li> <li>注塑成型</li> </ul> |
| 用途                | <ul style="list-style-type: none"> <li>包装</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>薄膜</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>混料</li> </ul>                 |
| RoHS 合规性          | <ul style="list-style-type: none"> <li>RoHS 合规</li> </ul>            |   |  |
| 形式                | <ul style="list-style-type: none"> <li>粒子</li> </ul>                 |   |  |
| 修订日期              | <ul style="list-style-type: none"> <li>07/14/2020</li> </ul>         |   |  |

### 物理性能

|                                    | 典型数值 (英制)               | 典型数值 (公制)               | 测试方法              |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 密度 <sup>2</sup>                    | 0.873 g/cm <sup>3</sup> | 0.873 g/cm <sup>3</sup> | ExxonMobil Method |
| 熔融指数 <sup>2</sup> (190° C/2.16 kg) | 3.7 g/10 min            | 3.7 g/10 min            | ASTM D1238        |
| 熔流率 <sup>2</sup> (230° C/2.16 kg)  | 8.0 g/10 min            | 8.0 g/10 min            | ExxonMobil Method |
| 乙烯成份                               | 11 wt%                  | 11 wt%                  | ExxonMobil Method |

### 硬度

|             | 典型数值 (英制) | 典型数值 (公制) | 测试方法              |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 27        | 27        | ExxonMobil Method |

### 机械性能

|              | 典型数值 (英制)  | 典型数值 (公制) | 测试方法              |
|--------------|------------|-----------|-------------------|
| 拉伸应力 at 100% | 680 psi    | 4.7 MPa   | ExxonMobil Method |
| 拉伸应力 at 300% | 700 psi    | 4.8 MPa   | ExxonMobil Method |
| 拉伸屈服强度       | 760 psi    | 5.2 MPa   | ExxonMobil Method |
| 拉伸断裂强度       | > 2000 psi | > 14 MPa  | ExxonMobil Method |
| 拉伸永久变形       | 41 %       | 41 %      | ExxonMobil Method |
| 屈服伸长率        | 40 %       | 40 %      | ExxonMobil Method |
| 伸长率 (在断裂伸长时) | > 800 %    | > 800 %   | ExxonMobil Method |
| 弯曲模量 - 1% 正割 | 9000 psi   | 62 MPa    | ExxonMobil Method |

### 弹性体

|             | 典型数值 (英制)  | 典型数值 (公制) | 测试方法              |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 撕裂强度 (C 模具) | 365 lbf/in | 63.9 kN/m | ExxonMobil Method |

## Vistamaxx™ Performance Polymer 3000

### Propylene Elastomer

| 热性能    | 典型数值 (英制) | 典型数值 (公制) | 测试方法              |
|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 维卡软化温度 | 149 ° F   | 65.1 ° C  | ExxonMobil Method |

#### 补充信息

请与客户服务部联系，索取食品法规证书等相关信息。

#### 法律声明

未经埃克森美孚化工书面允许，本产品，包括其产品名称，不得在任何医疗应用领域予以使用或进行测试。更多详情，请咨询您当地的客服代表。

#### 加工说明

威达美高性能聚合物具有较宽的加工窗口。适宜的起始温度为高于最高熔点 10° C。这种材料不需要进行干燥，可以以干湿

#### 备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

<sup>1</sup> 在所标识的可供区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供供应国家/地区列表

<sup>2</sup> Property specified in conventional unit of measure.

#### 标准免责声明中文译文 [www.exxonmobilchemical.com/ContactUs](http://www.exxonmobilchemical.com/ContactUs)

©2025 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型（或其它）数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”埃克森美孚产品方案业务”等词语均为方便而使用，埃克森美孚产品方案业务公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

[www.exxonmobilchemical.com](http://www.exxonmobilchemical.com)