

Vistamaxx™ Performance Polymer 3020FL

Propylene Elastomer

产品说明

威达美 3020FL 主要由全同立构丙烯的重复单体与无规分布的乙烯组成，其生产工艺采用埃克森美孚专有的茂金属催化剂技术。“FL”表示此产品已根据薄膜领域性能（“A”级）的需要，通过埃克森美孚在晶点方面的薄膜外观测试。

关键特性

- 适用于要求熔体强度较高的多种吹膜和热成型应用。
- 可以与 PP、PE 和其他聚烯烃共混。
- 耐撕裂及抗穿刺性能好，具有优异的韧性以及良好的加工性能，可以用于拉伸套管薄膜的芯层。
- 良好的光学性能和密封性能。
- 良好的感官性能，可用于与食品接触的应用（参见 FDA 和 EU 注释）。
- 对水相体系和非烃类溶剂具有良好的耐化学性。
- 符合 RoHS 规范。

总览

供货地区 ¹	<ul style="list-style-type: none"> 北美洲 非洲和中东 	<ul style="list-style-type: none"> 拉丁美洲 欧洲 	<ul style="list-style-type: none"> 亚太地区
应用	<ul style="list-style-type: none"> 吹膜 混料 	<ul style="list-style-type: none"> 聚合物改性 热成型 	
用途	<ul style="list-style-type: none"> 包装 	<ul style="list-style-type: none"> 薄膜 	<ul style="list-style-type: none"> 混料
RoHS 合规性	<ul style="list-style-type: none"> RoHS 合规 		
形式	<ul style="list-style-type: none"> 粒子 		
修订日期	<ul style="list-style-type: none"> 07/14/2020 		

物理性能

	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
密度 ² (73° F (23° C))	0.874 g/cm ³	0.874 g/cm ³	ExxonMobil Method
熔融指数 ³ (190° C/2.16 kg)	1.2 g/10 min	1.2 g/10 min	ASTM D1238
熔流率 ³ (230° C/2.16 kg)	2.5 g/10 min	2.5 g/10 min	ExxonMobil Method
乙烯成份	11 wt%	11 wt%	ExxonMobil Method

硬度

	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D)	29	29	ExxonMobil Method

机械性能

	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
拉伸应力 at 100%	680 psi	4.7 MPa	ExxonMobil Method
拉伸应力 at 300%	730 psi	5.0 MPa	ExxonMobil Method
拉伸屈服强度	760 psi	5.2 MPa	ExxonMobil Method
拉伸断裂强度	> 2100 psi	> 14 MPa	ExxonMobil Method
拉伸永久变形	49 %	49 %	ExxonMobil Method
屈服伸长率	30 %	30 %	ExxonMobil Method
断裂伸长率	> 800 %	> 800 %	ExxonMobil Method
弯曲模量 - 1% 正割	9500 psi	65 MPa	ExxonMobil Method

弹性体

	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
撕裂强度 (C 模具)	372 lbf/in	65.1 kN/m	ExxonMobil Method

Vistamaxx™ Performance Polymer 3020FL

Propylene Elastomer

热性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
维卡软化温度	153 ° F	67.0 ° C	ExxonMobil Method

补充信息

请与客户服务部联系，索取食品法规证书等相关信息。

法律声明

未经埃克森美孚化工书面允许，本产品，包括其产品名称，不得在任何医疗应用领域予以使用或进行测试。更多详情，请咨询您当地的客服代表。

加工说明

威达美高性能聚合物具有较宽的加工窗口。适宜的起始温度为高于最高熔点 10° C。这种材料不需要进行干燥，可以以干混的方式混配或使用。利用传统加工技术来确保材料充分混合。

备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

¹ 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表

² 特性以常用的度量单位表示。

³ Property specified in conventional unit of measure.

标准免责声明中文译文 www.exxonmobilchemical.com/ContactUs

©2024 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型 (或其它) 数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”埃克森美孚产品方案业务”等词语均为方便而使用，埃克森美孚产品方案业务公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

exxonmobilchemical.com